

A-P-50

Aktivierungstücher



A brand of BASF –
We create chemistry

Anwendungsbereich:	AraClass - Untergrund Lösungen.
Eigenschaften:	Eco effectiveness Tücher - höchste Oberflächenqualität. Die Tücher erhöhen die Korrosionsbeständigkeit und die Haftung des Lacksystems aufgrund ihrer chemischen Reaktion mit Metalloberflächen.
Hinweis:	Überlackierbar mit allen AraClass Untergrund Materialien, außer Polyester Spachtel und wässrigem Füller.

Handhabung



Reinigung

mit A-P-25 / A-P-30



Produkt ist geeignet auf gereinigtem blanken Metall, wie

- Stahl
- Verzinktem Stahlblech
- Aluminium



Anwendung

Befeuchten Sie die gesamte blanke Oberfläche mit den Tüchern. Wischen Sie mit überlappenden Kreuzgängen. Die Oberfläche muss mindestens eine Minute feucht bleiben. Dies ist notwendig, um die chemische Reaktion abzuschließen und eine Passivierungsschicht zu bilden.

Ergiebigkeit: max. 3 m² pro Tuch.

Abluftzeit bei 20°C: bis Oberfläche matt (max. 8h).

Schließen Sie den Behälter sofort nach Entfernen eines Tuches, um die Tücher vor dem Austrocknen zu schützen.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIB(c III)(780)8: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c III) in gebrauchsfertiger

Einstellung beträgt max. 780 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 8 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

08/2021