


839-45

CV-Ziehspachtel, hellgrau



A brand of BASF –
We create chemistry

Anwendungsbereich:



Alle Anwendungen

Eigenschaften:

- Auf großen Flächen einsetzbar
- Hochelastische Einstellung für Schweißnähte
- Lange Topfzeit
- Temperaturbeständig bis 180°C

Hinweis:

Der Untergrund sollte sauber, frei von Stäuben, Rost, Ölen und Fetten sein.

Untergründe

- = sehr gut geeignet
- = gut geeignet
- = bedingt geeignet

●●	Stahl	●●	Verzinkter Stahl	●●	Edelstahl	●●	Aluminium	●	Eloxiertes Aluminium	●	GRP / SMC	●	PP-EPDM	●	Glasurit CV - Primer	●	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	●	Pulver	●	Coil-coating	●	Plywood	●●	Holz	●	Werkslackierung	●	Attlackierung
----	-------	----	------------------	----	-----------	----	-----------	---	----------------------	---	-----------	---	---------	---	----------------------	---	--------------------------------------	---	--------	---	--------------	---	---------	----	------	---	-----------------	---	---------------

Festkörper ~ 98 %



Mischungsverhältnis 100 : 3 % nach Gewicht

Potlife bei 20°C 20 min

Sicherheitshinweis:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

2004/42/IIB (b)(250)180: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.b) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 250 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 180 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

839-45

CV-Ziehspachtel, hellgrau



A brand of BASF –
We create chemistry



Trocknung

Überspritzbarkeit

Klebefrei

Abklebefest

Montagefest

Schleifbarkeit

Min. Max.

Objekttemp. 20°C

2,5 h

Abschließender Hinweis

Schleifbar nach 2,5 Stunden.
Hochelastische Einstellung, z. B. für Schweißnähte an Tankwagen. Temperaturbeständig bis 180°C.
Auf Zink, vor dem Spachteln, siehe Variante mit CV Grundfüller EP 801-705 oder Variante mit CV-Grundfüller 284-13.
Nicht auf Aktivgrund / Washprimer oder säurevorbehandelten Flächen einsetzen!

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

2004/42/IIIB (b)(250)180: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.b) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 250 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 180 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.