

# 523-65E Eco Balance

Additiv für Lufttrocknung



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Anwendungsbereich:</b>	Additiv für die beschleunigte Lufttrocknung von Glasurit 2-Komponenten- VOC-Standard-Klarlacken auf vertikalen und horizontalen Flächen. Die Anwendung von 523-65E Eco Balance führt zum schnelleren Erreichen der Staubfestigkeit. Schleifbarkeit, Polierbarkeit und Montagefestigkeit werden deutlich verbessert. 523-65E Eco Balance ist vor allem für Lackierwerkstätten geeignet in denen aus Gründen von Energieeinsparung die Klarlacktrocknung mit einer Objekttemperatur von unter 60° C durchgeführt wird. Auch die Belegung der Kombikabine oder des Trockenofens kann durch die Verwendung von 523-65E Eco Balance verkürzt werden. 523-65E Eco Balance eignet sich besonders für kleine Reparaturen.
<b>Eigenschaften:</b>	Verkürzung der Trocknungszeit bei Raumtemperatur Verbesserung der An- und Durchtrocknung sowie der Polierbarkeit
<b>Hinweis:</b>	Glasurit Air-Drying Additiv 523-65 E Eco Balance nur bei Raumtemperaturen >20°C einsetzen. Die Umgebungstemperatur und die Schichtdicke können großen Einfluß auf die Trocknung haben. Der Einsatz von 523-65E Eco Balance verkürzt die Topfzeit.

---

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

---



## Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.