

A-U-10S

Imprimación para plásticos



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:	AraClass - soluciones de fondo
Propiedades:	Eco effectiveness lata de spray - imprimación de adherencia para plásticos.
Observaciones:	Material listo al uso. Producto adecuado en Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / PVC rígido

Modo de empleo



No utilizar latas de aerosol deformadas. Mientras se agita la lata, no golpear contra objetos sólidos. Durante la agitación, las bolas de mezcla se liberan. Evitar golpes, fricciones e impactos.



Agitar vigorosamente durante 2 minutos antes de cada uso.



Número de manos: 1-2
Espesor de la película: 5-10 µm
Tiempo de evaporación a 20 ° C: aprox. 15 minutos

Observaciones

Aplicar aparejo AraClass A-U-53 /-57 /-59, A-U-63 / -67 / -69 o A-U-86 /-87 /-87S /-88 húmedo sobre húmedo.
Aplicar A-U-10S nuevamente cuando el tiempo de evaporación exceda los 30 min a 20 ° C.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)688: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g/l de

VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 688 g/litres.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2021