


# 284-30

Glasurit Aparejo lijable RATIOTRUCK para VC, gris claro



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplicación:**



autobuses, cabinas (renovación), cajas de camión, autobuses (reparación)

**Propiedades:**

- apto para todas las imprimaciones e imprimaciones aparejo Glasurit VC
- buenas propiedades de relleno
- buenas características de aplicación
- excelente capacidad de lijado
- pintura tintable
- apto para áreas o superficies amplias

**Observaciones:**

El sustrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa.

**Substratos**

- = Very well
- = well
- = suited in some cases

Acero	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Aluminium	Anodized Aluminium	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	Powder coating	Coil-coating	Plywood	Wood	OEM-Paintwork	Old paint work
					●●		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●



<b>Rendimiento</b>	426 m <sup>2</sup> /l a 1 µm
<b>Contenido de sólidos</b>	~ 75 % (RFU~64%)

**Aviso de seguridad:**

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 525 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# 284-30

Glasurit Aparejo lijable RATIOTRUCK para VC, gris claro



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Relación de mezcla** 4 : 1 : 1 en volumen



**Endurecedor** 922-18 Pro, -16 Pro



**Diluyente** 352-320, -330



**Viscosidad de aplicación a 20°C** DIN 4: 18-22 s

**Vida de la mezcla a 20°C** 2 h

Aplicación:	Pistola de gravedad	Pistola de gravedad HVLP	Pistola de succión	Airless/ Airmix	Calderín Bomba doble membrana
<b>Presión de aplicación</b>	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
<b>En la boquilla</b>				120-150 bar	0,8-1,5 bar
<b>Tamaño de la boquilla</b>	1,6-1,8	1,7	1,7	0,28-0,33	1-1,1
<b>Tensión</b>				50-80 kV	
<b>Resistencia eléctrica</b>				1700-2000 Ω	
<b>Manos</b>	2	2	2	2	2
<b>Evaporación a 20 °C</b>	10-15 min	10-15 min	10-15 min	10-15 min	10-15 min
<b>Espesor de película:</b>	70-90 μm				

### Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 μm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 525 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# 284-30

Glasurit Aparejo lijable RATIOTRUCK para VC, gris claro



A brand of BASF –  
We create chemistry



Secado	Repintable		Al tacto	Listo para enmascarar	Listo para montaje	Lijable
	mín.	máx.				
Temp. Objeto 20°C		72 h	2 h	16 h	16 h	16 h
Object temp. 60°C			45 min	45 min	45 min	45 min

## Observaciones

Se puede lijar en seco pasadas 16 h a 20 °C o 45 min. a 60 °C.  
 Se puede tinter añadiendo hasta un 10% de esmalte de la Serie 68.  
 Para elastificar el producto, mezclarlo a 4 : 1 del volumen (usando la regla dosificadora) con P-A-912 Aditivo elastificante antes de añadir el endurecedor.  
 Para tinter, con la Pasta de tinte de imprimación para VC 568-408 ver variante.  
 Las áreas lijadas deben aplicarse antes de 72h con serie 68, dentro de la jornada de trabajo con serie 55, de no ser así, debe usarse el promotor de adherencia 284-10.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

## Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 525 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.