

839-7451

Glasurit CV masilla extra lenta, gris claro



A brand of BASF –
We create chemistry

- Aplicación:** todas las aplicaciones
- Propiedades:**
- para uso en áreas o superficies amplias
 - alineación muy flexible para soldaduras
 - larga vida de la mezcla
 - resistente a temperaturas altas
- Observaciones:** El substrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa.

Modo de empleo

Substratos:

Muy adecuada para:

- Acero
- Aluminio
- Madera

Adecuada para:

- GRP / SMC
- Aparejo / Imprimación Aparejo CV Glasurit
- Pintura en polvo
- Coil-coatings
- Contrachapado
- Pintura OEM
- Pintura antigua



Contenido en sólidos RFU 98 %

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIB (b)(250)180: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

839-7451

Glasurit CV masilla extra lenta, gris claro



A brand of BASF –
We create chemistry

		100:3 % by weight	
	Relación de mezcla	100 % del peso	839-7451
	Endurecedor	3 % del peso	G-H-110

Observaciones

Lijable
20°C 3 - 4 h

Observaciones

Apto para superficies amplias. Lijable tras 3-4h de secado.
Sobre acero galvanizado: antes de que el 839-7451 se pueda aplicar es necesario imprimir previamente el sustrato con Glasurit EP 801-715 (30-40 µm, 45 Min. 60°C) o Imprimación aparejo CV 284-13 (20-25 µm, 20 Min. 60°C). No usar sobre sustratos pretratados con ácido.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIIB (b)(250)180: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.