

Glasurit® Masilla fibra de vidrio

G / BF

**Aplicación:** Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio, resistente y elástica, para pequeñas zonas totalmente oxidadas

**Propiedades:** Reparación de piezas de GRP dañadas

	<b>Sistema de pintura</b>	
	<b>Relación de mezcla</b>	100 % 901-21
	<b>Endurecedor</b>	2-3 % 948-36
	<b>Diluyente</b>	
	<b>Vida de la mezcla a 20 °C</b>	5 min.
	<b>Secado a 20 °C</b> <b>Secado a 60 °C</b>	20 min.
	<b>Infrarrojos (onda corta)</b> <b>Infrarrojos (onda media)</b>	4 min. 5-10 min.
	<b>Lijado: lijadora orbital</b>	P 80 / P 150

**Aviso de seguridad:**

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(b)(250)180:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b ) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

