

839-7451

Mastic extra lent Glasurit PL, gris clair



A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:	toutes applications
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none">• à utiliser pour de grandes surfaces• alignement très flexible pour le soudures• longue vie en pot• adapté aux hautes températures
Remarques :	Le support doit être propre, exempt de poussière, de rouille, d'huile et de graisse.

Utilisation

Supports:

Très bien adapté:

- Acier
- Aluminium
- Bois

Bien adapté:

- GRP/SMC
- Impression-apprêt/Apprêt PL Glasurit
- Revêtements poudre
- Coil coating
- Contreplaqué
- Peinture d'origine première monte
- Ancienne peinture



Extrait sec PAE 98 %
Durée de vie à 20°C: 35 - 40 min

Conseils de sécurité:

Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.

2004/42/IIIB (b)(250)180: La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produits : IIB.b) prêt à l'emploi est de max. 250 g/l. La teneur en COV de ce produit est de 180 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023

839-7451

Mastic extra lent Glasurit PL, gris clair



A brand of BASF –
We create chemistry

100:3 % en poids

**Proportions de mélange** 100 % en poids

839-7451

**Durcisseur**

3 % en poids

G-H-110

Remarque complémentaire **Ponçable**
20°C 3 - 4 h

Remarques

Recommandé pour de grandes surfaces. Ponçable après 3-4h de séchage.

Sur acier galvanisé: avant application du 839-7451, il est nécessaire d'apprêter le support avec soit l'EP Glasurit 801-715 (30-40 µm, 45 Min. 60°C) ou l'impression-apprêt PL 284-13 (20-25 µm, 20 Min. 60°C).

Ne pas utiliser sur des produits durcissant à l'acide (impression PVB) ou sur des supports prétraités à l'acide !

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.

2004/42/IIIB (b)(250)180: La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produits : IIB.b) prêt à l'emploi est de max. 250 g/l. La teneur en COV de ce produit est de 180 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023