

90-M 50

Linii 90 Żywica do cieniowania



A brand of BASF –
We create chemistry

Zastosowanie:	Żywica 90-M 50 jest stosowana do cieniowania kolorów Linii 90, uni i metalicznych.
Główne cechy:	90-M50 pomaga uzyskać łagodną strefę odkurzu na obszarze cieniowania i uniknąć powstawania ciemnych cieni wokół naprawianego obszaru.
Uwagi:	Pistoletu można użyć do aplikacji 90-M 50, a następnie koloru Linii 90 bez konieczności mycia narzędzia między tymi operacjami.

		2:1	
	Proporcja	100 % obj.	90-M 50
	Rozcieńczalnik	50 % obj.	93-E 3, -E 3 slow
	Żywotność w 20°C	1 dni	

Zastosowanie:	Pistolet grawitacyjny typu RP	Pistolet HVLP
Ciśnienie aplikacji	2 bar	2 bar
Ciśnienie wyjściowe		0,7 bar
Dysza	1,3-1,4 mm	1,3
Liczba warstw	Aplikacja bez odparowania między warstwami, w dwóch warstwach. Druga warstwa musi być aplikowana z zakładką na pierwszą warstwę dla uzyskania łagodnego przejścia.	
Odparowanie w 20°C	Powłokę 90-M50 odparowuje się dopiero po zakończeniu procesu cieniowania lakierem bazowym Linii 90.	

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2023