

22-AT 9050

Eco Balance Serie série 22 Preto mate

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	AraClass - Eco Balance Serie 22 pronto a usar.
Propriedades:	Acabamento Eco Effectiveness preto.
Observações:	Selecione o endurecedor AraClass e o diluente AraClass de acordo com a temperatura ambiente e o tamanho do objeto a ser pintado.

3:1:1**Relação de mistura**

100 % por vol.

22-AT 9050

**Endurecedor**

33 % por vol.

A-H-410, -H-430, -H-440
Endurecedor Eco Balance**Diluyente**

33 % por vol.

A-R-110, -R-120, -R-130
Diluyente Eco Balance**Viscosidade de aplicação a 20 °C**

DIN 4:

18-22 s

Tempo de vida a 20 °C

2 h

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022

22-AT 9050

Eco Balance Serie série 22 Preto mate

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:		Pistola compatível de alimentação por gravidade	Pistola HVLP
Pressão de pulverização	bar	2	2
No bico	bar		0,7
Tamanho do bico		1,3-1,4	1,3
Número de demãos		2	
Evaporação a 20°C	min	``Flash off`` Deixe ficar mate após cada demão e antes de estufar.	
Espessura da película:	µm	50-70	
Instruções de pintura		Alternativamente: 1 ½ demãos (sem evaporação entre demãos).	



Secagem a 20 °C 8 h
Secagem a 60 °C 30 min



Infravermelhos (onda curta) 8 min

Observações Os tempos de secagem podem ser influenciados pela seleção do endurecedor, diluente e aplicação.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022