

Glasurit® Primário-Aparelho base água 1K, cinzento escuro

G / PF

Aplicação:

Primário aparelho solúvel em água
Vedante para pintura antiga mal curada
Vedante para substratos TPA
Pode ser utilizado como guia de lixagem (1:1 com 93-E3 Glasurit®)

Propriedades:

Contém menos de 5% de solventes orgânicos

Observações:

- Temperatura mínima de aplicação: 15° C.
- A secagem depende da temp., da humidade, da circulação do ar e da espessura da película.
- Submergir o bico da pistola em água quando não estiver a trabalhar com ela.
- Utilizar 700-1 para limpar as ferramentas de trabalho.
- Recolher a tinta que sobra e as águas residuais, tratá-las com pó coagulante 700-7e eliminá-las de acordo com as folhas de dados técnicos correspondentes.
- Tempo de armazenamento: 18 meses.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c I)(540)180: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cl) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Glasurit® Primário-Aparelho base água 1K, cinzento escuro

G / PF

	Sistema de pintura		
		Rendimento:	366 m ² /l a 1 micron
	Diluyente	+ 10% 93-E3	
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	25 – 35 s	Tempo de vida a 20°C: 7 dias
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP: 1,7-1,9 mm 2,0-3,0 bares / 0,7 bares no bico	Pistola adequada de alimentação por gravidade 1,6 – 1,8 mm 2,0 bares
	Número de demãos	2	
	Espessura da película	40 - 60 microns	
	Evaporação a 20°C	aprox. 5 min. entre demãos, evaporação até mate	
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	2 h; da temperatura min. 20°C, da humidade max. 50% 30 min.	
	Infravermelhos (onda curta) Infravermelhos (onda média)	3 min. 50% + 5 min. 100% 15 - 20 min.	
	Lixagem: manual	P800	
	Lixagem: Lixadora excêntrica	P400 - P500 limpar de novo com o limpador Glasurit® 700-1	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II B(c I)(540)180: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cl) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

