








Glasurit® Primário-Aparelho fosfatante beige

G / P

Aplicação:	Primário
Propriedades:	Muito boas propriedades anti-corrosivas
Observações:	<p>Para aço, alumínio e aço galvanizado.</p> <p><u>Não recobrir com betume de poliéster!</u></p> <p><u>Não usar por baixo do 176-72!</u></p> <p>Também pode ser utilizado como primário com 352-228 Glasurit Activador. Consulte a Folha de Informações técnicas de 283-150 no capítulo G/PF.</p> <p><u>Não repintável com Série 90!</u></p>

	Aplicação	Primário
	Relação de mistura	1 : 1 100% por vol. 283-150
	Endurecedor	100% por vol. 352-230
	Diluyente	
	Tempo de vida a 20° C	7 dias
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	15 s
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP: 1,3-1,8 mm 2,0-3,0 bares 0,7 bares no bico Pistola adequada de alimentação por gravidade 1,3 – 1,8 mm 2,0 bares
	Número de demãos	1-2
	Espessura da película	10-15 µm
	Evaporação a 20°C	aprox. 10 min.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II B(c III)(780)760: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.c.III) em forma pronta a usar é um máximo de 780 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 760 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

