

Glasurit® Primário aparelho, branco

G / PF

Aplicação: Primário aparelho

Propriedades: Excelentes propriedades de aplicabilidade, de resistência ao escorrimento e de betumagem.
Boas propriedades de lixagem em húmido e em seco.

Observações:

- O 285-730 pode ser misturado com Glasurit 285-790 Primário aparelho para conseguir diferentes tons de cinzento
- Utilizar Glasurit 581-90 Guia de lixagem, preto como guia de lixagem (para um melhor resultado da lixagem).
- 285-730 pode ser misturado com Glasurit 523-15 Aditivo Racing para reduzir os tempos de secagem (a 15 min. a 60° C, 1,5 h a 20° C ou 6 min. com infravermelhos de onda curta). Há que ter em conta que o tempo de vida da mistura é só 20 min. a 20° C e que só pode ser utilizado para aplicar espessuras da película de 50 a 70 µm.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.












2004/42/II B(c I)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cl) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 539 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Glasurit® Primário aparelho, branco

G / PF

	Sistema de pintura		
		Rendimento:	425 m²/l a 1 µm
	Relação de mistura	4 : 1 : 1 100% por vol.	285-730
	Endurecedor	25% por vol.	929-55, -56
	Diluyente	25% por vol.	352-91, -50, -216 352-30, -10, -40
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	20 - 24 s	Tempo de vida a 20°C 1 h
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola gravimétrica HVLP: 1,7 – 1,9 mm 2,0 a 3,0 bar 0,7 bar no bico	Pistola gravimétrica compatível: 1,6 – 1,8 mm; 2,0 bars
	Número de demãos	2	
	Espessura da película	50 – 70 µm	
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	3 h 30 min.	
	Infravermelhos (onda curta) Infravermelhos (onda média)	8 min. 10 a 15 min.	
	Lixagem: manual	P800	
	Lixagem: Lixadora excêntrica	P400 - P500	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c I)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cl) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 539 g/l.











Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Glasurit® Primário aparelho, branco

G / PF

Alternativa: aplicação de películas de espessura elevada

	Sistema de pintura		
		Rendimento:	425 m²/l a 1 µm
	Relação de mistura	4 : 1 : 1 100% por vol.	285-730
	Endurecedor	25% por vol.	929-55, -56
	Diluyente	25% por vol.	352-91, -50, -216 352-30, -10, -40
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	20 a 24 s	Tempo de vida a 20°C 1 h
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola gravimétrica HVLP: 1,7 – 1,9 mm 2,0 a 3,0 bar 0,7 bar no bico	Pistola gravimétrica compatível: 1,6 – 1,8 mm; 2,0 bars
	Número de demãos	3 - 4	
	Espessura da película	100 a 200 µm	
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	16 h 40 min.	
	Lixagem: manual	P800	
	Lixagem: Lixadora excêntrica	P400 - P500	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II B(c I)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cl) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 539 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

