


284-55

CV UHS Dolgu Astarı PUR, beyaz



A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:



Araç üretimi, şase, taşıma

Özellikler:

- ultra Yüksek Katılı 2K dolgu astarı
- hızlı kaplama
- beyaz
- çok iyi korozyon koruması
- büyük veya küçük alanlarda kullanım için
- sonkat 68 seri ile yeniden kaplama

Açıklamalar:

Çelik: SA 2 ½ standart temizlik derecesine göre kumlama. Alt yüzey temiz olmalı, tozdan, pastan, eski boyadan, yağdan ve gresten arındırılmış olmalıdır.

Yüzeyler

- = çok iyi
- = iyi
- = bazı durumlar için uygundur

●●	Çelik	Galvanize çelik	Paslanmaz çelik	●	Alüminyum	Anotlanmış alüminyum	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV-Astar	Glasurit CV-Dolgu Astarı/ Astar	Toz boya	Bobin Kaplama	Kontraplak	Ahşap	OEM-Boyalı Yüzey	Eski boyalı yüzey
----	-------	-----------------	-----------------	---	-----------	----------------------	-----------	---------	-------------------	------------------------------------	----------	---------------	------------	-------	------------------	-------------------



Yayılma oranı

600 m²/l 1 µm

Katı içerik

~ 78 %

Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

2004/42/IIIB (c II)(540)331: Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri

(ürün kategorisi: IIB.c II). 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 331 g/l.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022

284-55

CV UHS Dolgu Astarı PUR, beyaz



A brand of BASF –
We create chemistry

Saklama



Uygulama sırasında minimum ortam sıcaklığı: +15°C, çiglenme noktası sıcaklığının +3°C üzerinde. 2K karıştırma sistemi ile uygulama yapılması tavsiye edilir.



Sertleştirici ekledikten sonra karıştırıcı ile iyice karıştırınız.



Karışım oranı 3 : 1 hacimce








Sertleştirici 922-55 PRO



uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C DIN 4: 23-28 s

Potlife 20°C 1 saat

Uygulama:	 Konvansiyonel- üstten beslemeli	 HVLP tabanca	 Basınçlı kap	 Airless/ Airmix	 basınçlı kap / çift membranlı pompa
Uygulama basıncı	2,2-2,5 bar			3-4 bar	3-4 bar
Material pressure_Number				150-200 bar	0,8-1,2 bar
Meme çapı	1,4-1,6			0,28	1,2-1,5
Uygulama katları	1,5-2			1,5-2	1,5-2
Flash-off 20°C	10-15 dk.			10-15 dk.	10-15 dk.
Film kalınlığı:	60-70 µm				

Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

2004/42/IIIB (c II)(540)331: Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri

(ürün kategorisi: IIB.c II). 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 331 g/l.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022

284-55

CV UHS Dolgu Astarı PUR, beyaz



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuruma

Ekstra kat atılabilir

dokunulabilir

Maskelemeye hazır

Montaja hazır

Zımpara yapılabilir

min max

Nesne sıcaklığı 20°C

1 saat 72 saat

Nesne sıcaklığı 60 °C

30 dk.

60 dk.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyaları için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

2004/42/IIIB (c II)(540)331: Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri

(ürün kategorisi: IIB.c II). 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 331 g/l.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022