

## Glasurit® HS Yaş üstü yaş Astar, açık gri

G / A

## Uygulama:









Ekonomik tamirler için yaş üstü yaş astar.

## Özellikler:

Zımpara yapmaya ve kurutmaya gerek yoktur; uygulaması

## Açıklamalar:

- Astar uygulamadan önce macunlu yüzeyi ve eski boyalı yüzeyi 581-90 kontrol boyası kullanarak P320 kuru sistem zımpara yapınız.
- Kataforezli yüzeyleri zımpara yapmaya gerek yoktur.
- Zımpara sonrası çıkabilecek saç yüzeyleri Glasurit 283-150 saç astarı ile astarlayın.
- İçerisine 522-10 plastik katkı girilerek otomotiv sektöründe kullanılan tüm boyanabilir plastik parçaların üzerine de uygulanabilir.
- 285-31 ile astarlanan yüzeyler 5 güne kadar zımpara yapmadan üzerine boya uygulanabilir.

	<b>Boya sistemi</b>	<b>S 4</b>	
			<b>Yayılma oranı:</b> 331 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	<b>Karışım oranı</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100% hacmen	285-31
	<b>Sertleştirici</b>	33% hacmen	929-56, -55
	<b>Tiner</b>	33% hacmen	352-91/-216 352-30, -40
	<b>Sprey viskozitesi</b> <b>DIN 4, 20°C</b>	16-19 s	<b>Potlife 20°C:</b> 2 saat
	<b>Üstten hazneli</b> <b>Uygulama basıncı</b>	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Uygulama katları</b>	2 (bir kat macunlu bölgeye ikinci kat tüm boyanacak parçaya)	<b>Film kalınlığı:</b> yaklaşık. 20-35 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	10 dk. düz renk / 15-20 dk. sonkat/bazkat metalikler (mat)	

## Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/II(B(c II)(540)530: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c II ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 530 g/litres.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

