

## Glasurit® HS-Multi-Vernik VOC

G / V

## Uygulama:











90 Seri Bazkat/vernük sistemi için HS vernik.

## Özellikler:

Yüksek katı madde içeriği, güvenilir uygulama, mükemmel akışkanlık ve yayılma, yüksek kalitede oto tamir boyamasında sıradışı görünüm. Hızlı kuruma, mükemmel yüzey sertliği, polish'lenebilme ve bantlanabilme özelliği.

## Açıklamalar:

- Sertleştiricileri ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz

	<b>Boya sistemi</b>	<b>S 10</b>	
			<b>Yayılma oranı:</b> 330 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	<b>Karışım oranı</b>	<b>2 : 1 + 10%</b> 100% hacmen 923-335	
	<b>Sertleştirici</b>	50% hacmen 929-33/-31/-34	
	<b>Tiner</b>	10% hacmen 352-91/-216	
	<b>Sprey viskozitesi</b> DIN 4, 20°C	20 - 22 s	<b>Potlife 20°C:</b> 2 saat
	<b>Üstten hazneli</b> <b>Uygulama basıncı</b>	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Uygulama katları</b>	2 ½ + 1 Dikey yüzeylere uygulanabilir ve flash off süresi verilmesi gerekmez.	<b>Film kalınlığı:</b> 40 - 60 µm <b>Film kalınlığı:</b> yaklaşık 50 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	<u>Katlar arası</u> 3 dk.	
	<b>Kuruma 20°C</b> <b>Kuruma 60°C</b>	10 saat 30 dk.	
	<b>Infrared (kısa dalga)</b> <b>Infrared (orta dalga)</b>	8 dk. 10-15 dk.	

## Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

