

Glasurit® HS Vernik çizilmeye dirençli VOC

G / V

Uygulama:











Fazlasıyla çizilmeye dirençli HS vernik, 90 Line bazkat / vernik sistemleri için.

Özellikler:

Küksek katılı, çizilmeye dirençli, High solids content; extremely scratch-resistant; göze çarpan yayılma ve sararmaya karşı dirençlimükemmel tamir kalitesi, polislemeve maskelemeye hemen hazır.

Açıklamalar:

- Çizilmeye karşı dirençli vernik tamirlerinde son derece uygun.
- Sertleştirici ve incelticilerinizi ortam sıcaklığının durumuna göre ve uygulama yapılacak alanın büyüklüğüne göre seçiniz.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Boya sistemi | | |
| | | Kaplama alanı: | 335 m²/l 1 µm |
|  | Karışım oranı | 2 : 1 + 10% 100% hacmen. | 923-447 |
|  | Sertleştirici | 50% hacmen. | 929-33/-31/-34 |
|  | Tiner | 10% hacmen. | 352-91/-216 |
|  | Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C | 20 – 22 s | Kullanım ömrü 20°C: 1 saat |
|  | Üstten hazneli Uygulama basıncı | HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı | Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar |
|  | Uygulama katları | 2 | Film kalınlığı: 40 – 60 µm |
|  | Flash-off 20°C | 3 – 5 katlar arasidakıka | |
|  | Kuruma 20°C Kuruma 60°C | 10 sa 30 dk. | |
|  | Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga) | 8 dk. 10 – 15 dk. | |

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

